











DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION / DESCRIPTION BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN</i>	NORME <i>REGULATION NORME / NORM NORMA</i>	REQUISITI PRESCRITTI <i>REQUIRED VALUES / EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES / VORGESCHRIEBENE ANFORDERUNGEN / REQUISITOS ESTABLECIDOS</i>	VALORI <i>VALUES / VALEURS WERTE / VALORES</i>
	EN 14411 - ISO 13006		WAY
 <b>DIMENSIONI RETTIFICATO</b> <i>SIZES RECTIFIED / FORMAT RECTIFIÉ / ABMESSUNGEN NACH DEM SCHLEIFEN / TAMAÑO RECTIFICADO</i>	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,3% (±1,0 mm max) <i>length-width / longueur-largeur / Länge-Breite / longitud-ancho</i>	
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness / épaisseur / Stärke / espesor</i>	
		ortogonalità ±0,3% (±1,5 mm max) <i>rectangularity / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad</i>	
		rettilinearità ±0,3% (±0,8 mm max) <i>straightness / rectilignité / Geradlinigkeit / rectilineidad</i>	
		planarità ±0,4% (±1,8 mm max) <i>surface flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad</i>	
		qualità superficie ≥95% <i>surface quality / qualités surface / Oberflächenbeschaffenheit cualidades superficie</i>	
 <b>DIMENSIONI NON RETTIFICATO</b> <i>SIZES NOT RECTIFIED / FORMAT NON RECTIFIÉ / ABMESSUNGEN VOR DEM SCHLEIFEN / TAMAÑO NO RECTIFICADO</i>	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza ±0,6% (±2,0 mm max) <i>length-width / longueur-largeur / Länge-Breite / longitud-ancho</i>	
		spessore ±5,0% (±0,5 mm max) <i>thickness / épaisseur / Stärke / espesor</i>	
		ortogonalità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>rectangularity / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
		rettilinearità ±0,5% (±1,5 mm max) <i>straightness / rectilignité / Geradlinigkeit / rectilineidad</i>	
		planarità ±0,5% (±2,0 mm max) <i>surface flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad</i>	
		qualità superficie ≥95% <i>surface quality / qualités surface / Oberflächenbeschaffenheit cualidades superficie</i>	
 <b>ASSORBIMENTO ACQUA</b> <i>WATER ABSORPTION / ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME / ABSORCIÓN DE AGUA</i>	UNI EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
 <b>RESISTENZA A ROTTURA</b> <i>BREAKING STRENGHT / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / BRUCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA A LA ROTURA</i>	UNI EN ISO 10545-4	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
 <b>RESISTENZA ABRASIONE PROFONDA (UGL - Matt)</b> <i>DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt) / RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (UGL - Matt) / TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT (UGL - Matt) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (UGL - Matt)</i>	UNI EN ISO 10545-6	≤175 mm³	≤150 mm³
		dichiarare un valore / declare a value / déclarer une valeur / _ <i>Einen Wert angeben / declarar un valor</i>	
 <b>RESISTENZA SHOCK TERMICI</b> <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE / WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN / RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA</i>	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant / résistance / Widerständigkeit / <i>resistencia</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> <i>FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT / RESISTENCIA AL HIELO</i>	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant / résistance / Widerständigkeit / <i>resistencia</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
 <b>RESISTENZA CHIMICA</b> <i>CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA QUÍMICA</i>	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant / résistance / Widerständigkeit / <i>resistencia</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> <i>STAIN RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENFESTIGKEIT / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</i>	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable / nettoyable / Kann gereinigt werden / <i>lavable</i>	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
 <b>CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO</b> <i>ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE / CLASSIFICATION ANTIGLISSE RUTSCHFESTIGKEITSKLASSECLASIFICACIÓN ANTIDESLIZANTE</i>	DIN 51130	R	R11 30x60 N.RT - 30x30 N.RT
	DIN 51097	A+B+C	A+B+C Structured R11
	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>
	ANSI A137.1 2012 (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	<b>CONFORME</b> <i>COMPLIANT / CONFORME ANFORDERUNGEN ERFÜLLT / CONFORME</i>

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%  
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5% / Carreau pressé à sec - Conforme à la norme EN 14411 et ISO 13006 annexe g groupe B1-a avec E ≤0,5% / Trocken gepresste Fliesen - Erfüllen die Anforderungen der Norm en 14411 und ISO 13006 Anhang g Gruppe B1-a mit E ≤0,5% / Baldosas prensadas en seco - Conforme a las normas en 14411 e iso 13006, anexo g grupo B1-a con E ≤0,5 %